

## profilan®-prevent

**Грунтовка на водной основе с биоцидными активными компонентами для предупреждения появления синевы и гниения.**

Допуск органов строительного надзора № N-72077

<b>Область применения</b>	Грунтовка profilan®-prevent предназначена для защиты не подверженной статическим нагрузкам древесины от синевы и гниения, находящейся без контакта с почвой вне помещений в соответствии с DIN 68 800, часть 3.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предупреждающая защита от синевы и гниения</li> <li>• Хорошая глубина проникновения</li> <li>• Глубокая и долговременная защита от вредителей древесины</li> <li>• Обеспечивает хорошую адгезию к последующим покрытиям</li> <li>• Отличное проникновение и закрепление активных компонентов в древесине (отсутствие набухания, хорошая адгезия последующих покрытий)</li> <li>• Быстрое высыхание</li> </ul>
<b>Состав</b>	Комбинация акрила и алкида, вода, гликоль, активные компоненты, добавки, консерванты.
<b>Активные компоненты</b>	7,5 г/кг (0,75%) 3-йод-2-пропинилбутилкарбомат 2,4 г/кг (0,24%) пропиконазол 1,0 г/кг (0,1%) полимерный бетаин
<b>Цвета</b>	0000 – бесцветный
<b>Упаковка</b>	Тара по 0,75 л, 2,5 л, 10 л. Бочка 200 л.
<b>Способ нанесения</b>	Окрашивание кистью, наливом, окунанием, методом распыления только в закрытых установках.
<b>Количество нанесения материала</b>	Около 180-220 мл/м <sup>2</sup> на два рабочих подхода. Расход может изменяться в зависимости от основания и метода нанесения. Точный расход можно рассчитать путем пробного нанесения.
<b>Подготовка поверхности основания</b>	Основание должно быть чистым, твердым и прочным. Влажность древесины должна составлять 12 - 14%. В случае необходимости, тропические породы древесины нужно предварительно обмыть универсальным растворителем. Дальнейшую информацию по подготовке основания и конструктивной защите древесины можно найти в описании 18 Федерального Комитета Германии по краскам и защите материальных ценностей.
<b>Указания по применению</b>	Хорошо перемешать перед использованием. Подверженные коррозии и видимые металлические детали на окрашиваемой поверхности должны быть изолированы. Для промежуточного шлифования лучше использовать шлифовальную губку. Не

	использовать стальное волокно для шлифования. Для окрашивания рекомендуется использовать кисть для акриловых лаков на водной основе. Обработка и высыхание должны осуществляться при температуре не ниже + 10° С (циркулирующий воздух, основание и материал), а также не под прямыми солнечными лучами.
<b>Время высыхания</b>	Совершенно сухая: примерно через 3 часа Возможно повторное окрашивание: примерно через 4 часа Данные действительны в нормальных климатических условиях в соответствии с нормой 23/50 DIN 50014 для одного слоя покрытия. При более высокой влажности воздуха, более низкой температуре время высыхания может изменяться.
<b>Перекрываемость</b>	Пригодна для последующего окрашивания продуктами программы profilan®, а также обычными средствами для окрашивания на водной основе. При использовании других продуктов мы рекомендуем сделать пробное нанесение.
<b>Разведение</b>	В случае необходимости возможно разведение водой.
<b>Очистка инструмента</b>	Инструменты необходимо очистить сразу после использования водой и мылом. Не допускать высыхания инструмента.
<b>Ограничения при применении</b>	Не применять для древесины, которая находится в прямом контакте с продуктами питания и кормами. Не применять для внутренних работ по дереву. Не предназначена для покрытия ульев. Защитные средства для древесины содержат биоцидные активные компоненты для защиты древесины от вредителей. Они должны использоваться только в соответствии с инструкциями по использованию и только в допустимых областях применения, где требуется проведение защитных мер. При злоупотреблении может возникнуть угроза здоровью и окружающей среде.
<b>Содержание ЛОС (г/л)</b>	11 г/л (категория 1h /Wb): максимально 30 г/л.
<b>Регламент по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей</b>	Грунтовка profilan®-prevent подлежит обязательной маркировке. Сигнальное слово: отсутствует. Пиктограмма: отсутствует.
<b>Указания по риску и по технике безопасности</b>	<b>H412</b> Вредный для водных организмов с длительным воздействием. <b>P273</b> Избегать утечки в окружающую среду. <b>P501</b> Утилизацию содержимого/ тары необходимо осуществлять в соответствии с местными/ региональными/ национальными/ международными предписаниями. Продукт содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбомат, 1-((2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил)метил)-1H-1,2,4-триазол. Может вызывать аллергические реакции.
<b>Техника безопасности</b>	При использовании необходимо соблюдать действующие положения по охране труда и защите окружающей среды. Хорошо проветривать рабочие помещения. Не допускать попадания в глаза и на кожу. Во время работы защищать лицо и руки. Во время работы использовать защитные перчатки и очки, защиту для лица. Защищать от контакта электрические приборы. Грунтовку profilan®-prevent нельзя наливать в ёмкости,

	<p>предназначенные для еды, напитков и других продуктов питания. Хранить в местах, недоступных для детей и вдали от продуктов питания, напитков, кормов. Во время работы запрещается принимать пищу, напитки и курить.</p> <p>Маркировочный код Gisbau: HSM-LV 10.</p>
<b>Хранение/Транспортировка</b>	<p>Хранить в прохладном месте, защищать от воздействия мороза. Тару после использования хорошо закрывать. Хранить в оригинальной упаковке так, чтобы она была доступна только компетентным лицам. Срок хранения в прохладных условиях указан на этикетке на таре. Не транспортировать во время заморозков.</p> <p>Класс ADR/RID: отсутствует.</p>
<b>Экологическая безопасность</b>	<p>Не допускать попадания грунтовок profilan®-prevent в почву, воду и канализацию.</p> <p>Класс опасности загрязнения воды 2 (самоэкспертиза в соответствии с Административным распоряжением о водоопасных материалах, приложение 4). Только очищенную от остатков материала тару можно отдавать для утилизации. Жидкие остатки материала сдавать в приемный пункт для старых лаков.</p> <p>Код утилизации отходов в соответствии с Распоряжением о перечне отходов - № 03 02 01*.</p>
<p>Данное описание должно предоставить вам информацию. Однако, ввиду универсального применения, не возможно предоставить гарантию для каждого конкретного случая. Это также возможно в случае предоставления нами консультирования по техническим вопросам. Такие консультации предоставляются без возникновения каких-либо обязательств, но все же на основании наших знаний и опыта. Устные соглашения и гарантии должны быть подтверждены в письменном виде.</p>	